



KZ.T.02.0603

Испытательная Лаборатория
АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» г.Астана
010000, г. Астана, проспект Туран 75
Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0603 от «08» апреля 2020 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №27
от «27» апреля 2023 г.

Лист 1

Наименование заявителя : ООО «Лион Ресайклинг Украина»
Наименование пробы: Щебеночно-мастичный полимерасфальтобетон с модификатором битума Воск-2,0%
Акт отбора проб: отбор произведен заказчиком
Регистрационный номер образцов: 27
Дата поступления проб на испытание: 17.04.2023 г.
Изготовитель (страна, фирма): РК, смесь приготовлена в лаборатории АО «КаздорНИИ»
Количество в пробы: 20 кг
Обозначение НД на продукцию: ГОСТ 31015 2002, СТ РК 2373-2019, СТ РК EN 12697-22-2012
Дата проведения испытания: начало 17.04.2023 г. окончание 18.04.2023 г.
Вид испытаний: Подбор щебеночно-мастичного полимерасфальтобетона с применением модификатора битума «Воск» и подбор щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Условия проведения испытаний: Температура: 22 °С Влажность: 62%
Температура приготовления асфальтобетонных образцов: 120 °С
Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей смеси	НД на методы испытаний	с добавлением модификатора «Воск»	без добавления модификатора
1	Водонасыщение, % по объему	СТРК 1218 1,5-4,0	2,5	4,06
2	Остаточная пористость асфальтобетона, %	СТРК 1218 св.2,0 до 4,5	3,2	3,9
3	Средняя плотность г/см ³	СТРК 1218 не норм	2,453	2,451

Исполнители:
Инженер
Заведующая ИЛ



А.М. Галымжанов
М.К. Кабдығалиева

Протокол распространяется только на образцы, подвергшиеся испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» запрещена.